



SRBIJA, BEOGRAD, BORSKA 80

TEL./FAX 381 11 3591978

## ANTI ATAK FOLIJE

**8014 h.c.**

PROPUSTLJIVOST UKUPNOG SUNČEVOG ZRAČENJA	71,00 %
ABSORPCIJA	20,00 %
REFLEKSIJA	9,00 %
PROPUSTLJIVOST <b>UV</b> SUNČEVOG ZRAČENJA	0 - 0 %
K FAKTOR	1,05 %
FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA	0,89 %
PROPUSTLJIVOST VIDLJIVE SVETLOSTI	82,00 %
UKUPNO ODBIJENA ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA	23,00 %

---

### FIZIČKE KARAKTERISTIKE

OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA (grams/inch)	3200
OTPORNOST NA UDAR (kg/cm)	43
DEBLJINA ( $\mu$ )	375 $\mu$
ELASTIČNOST NA UDAR	175 %