



SRBIJA, BEOGRAD, BORSKA 80

TEL./FAX 381 11 3591978

UV ZAŠTITNE FOLIJE

XH - 76

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

PROPUSTLJIVOST	56.00 %
ABSORPCIJA	27.00 %
REFLEKSIJA	17.00 %

VIDLJIVA SVETLOST

PROPUSTLJIVOST	69.00 %
ABSORPCIJA	18.00 %
REFLEKSIJA	13.30 %

KOEFICIJENT ZRAČENJA (EMISIJE)	0.75
K FAKTOR	1.03
FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA	0.73
PROPUSTLJIVOST UV SUNČANOG ZRAČENJA	0-1 %
UKUPNO ODBIJENA ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA	36.00 %

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

